



Fibre de bois

Composition : Défibrage de chutes de bois résineux.

Conditionnement : Vrac, rouleaux ou panneaux auto-agglomérés de 4-12cm.

Points forts : Isolation, Résistance au feu, Stabilité, Régulateur d'humidité.

Point faible : Traitement.

Utilisation : Identique à la laine de verre.

Conductivité thermique : 0,04-0,07 W/m.K

Prix : 10-30 €/m²